

ASAHI BOND

水性エポキシ樹脂混入下地調整塗材

レジアンダー不陸調整粉体

レジアンダー不陸調整粉体は、1.0 ミリ～5.0 ミリ程度まで塗り厚が取れる下地調整材です。
従来のレジアンダーの特色はそのままに、不陸調整を可能にしました。

□ 特長

1. 1.0 ミリ厚～5.0 ミリ厚程度までの不陸調整ができます。
2. 一般的な樹脂モルタルに比べ、塗り伸ばし性に優れています。※可使時間：120 分
3. 施工を行った日の翌朝から次工程に進むことができます。
※硬化時間=15 時間 ただし 5 時間養生で歩行可能
4. 各種下地との付着性に優れています。
5. ウレタン・エポキシとの付着性が良くプライマーなしでも上塗り材が堅固に付着します。
6. 耐溶剤性に優れています。
7. 施工後、混和液を上塗りすることで、透水性のない皮膜を形成します。

□ 用途

1. コンクリート及びモルタル等の不陸調整・水勾配調整
2. 防水改修工事の下地調整
3. 塗床・ライニング工事の下地調整

□粉体性状

項目	性状
主成分	水硬性粉体
外観	グレー色微粉末

□強度

材齢	曲げ強度 (N/mm ²)	圧縮強度 (N/mm ²)
1 d	4.9	21.4
3 d	7.8	38.8
7 d	8.6	45.2

□配合後(混合物)の性能

項目	性状
レジアンダー液 との配合比 (標準配合)	粉体 10 kg A 液 0.9 kg B 液 0.9 kg
可使時間 (23℃)	120 分
硬化時間 (30℃)	15 時間 ※ 5 時間 養生 で 歩行可能

□接着力

	付着強さ (N/mm ²)
コンクリート下地	2.7 コンクリート材破
ウレタン上塗り材	0.82 ウレタン材破

※次工程は完全硬化後に行ってください。ウレタン等各種防水材の接着不良の原因となります。

□塗り厚 : 1.0~5.0 mm程度まで

□練上り容量 : 5.55ℓ

□使用上の注意

- ・ 硬さ調整は水ではなく、粉体の増減で行って下さい。
- ・ 誤って眼に入った場合は、大量の流水で洗浄し、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときには直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 作業終了時には手、顔を洗い、うがいをして下さい。
- ・ 材料の付着したウエスや材料カス等の廃棄は、廃棄物処理業者に委託して下さい。
海・河川・湖沼・池・下水道・公共用水域等へ流入及び投棄は絶対にしないで下さい。
- ・ 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・ 使用にあたっては安全データシート (SDS) をお読み下さい。

□荷姿

10kg 袋入り



本社 社/〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7 TEL(03)3972-4929 FAX(03)3972-4856
新工場 場/〒352-0012 埼玉県新座市畑中2丁目16番43号 TEL(048)482-6611 FAX(048)482-6610