

ASAHI BOND

コンクリート防食用素地調整材

アサボンEC26

アサボンEC26はエポキシ樹脂系の無溶剤型パテ材で、日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル」の素地調整材(2種)適合品です。接着力・防食性・機械的強度等に優れた物性を有し、塗り延ばし易い良好な作業性をもっています。

- 適用工法
- A種 アサボンコートA工法
 - B種 アサボンコートB-1工法
 - C種 アサボンコートC-1工法
 - D種 アサボンコートD-1工法

■性状

項目	主剤	硬化剤	備考
外観	灰色	茶色パテ状	目視による
主成分	エポキシ樹脂	変性脂肪族ポリアミン	-
比重	1.4	1.5	JIS K 5400に準ずる(カップ法)
配合比	2 : 1		質量比(主剤:硬化剤)
可使時間	約60分		23℃ 200g
初期硬化	12時間		20℃
完全硬化	7日以上		20℃

■一般物性

項目	物性	備考
硬 度	49	ショア硬度計
接着強度	5.6MPa	JIS R 5201 モルタル破断
引張り強度	13.0MPa	JIS K 6911に準ずる
圧縮強度	80.0MPa	JIS K 6911に準ずる
曲げ強度	26.0MPa	JIS K 6911に準ずる
衝撃強度	異常無し	JIS K 5400B法1/2 500g 50cm

- 注意事項
- 作業場所は十分に換気し、保護具等を着用して下さい。
 - 作業服、工具に付着した樹脂は速やかに除去して下さい。
 - 体質によってはカブれることがありますので、保護具等を着用し、皮膚に付着した場合は直ちに、石鹼水で洗い流して下さい。
 - 皮膚障害、呼吸障害が見られるときは、必要に応じて医師に診察を受けて下さい。
 - 使用後は容器の蓋を締めて冷暗所に保管して下さい。
 - 使用後は容器の蓋を締めて冷暗所に保管して下さい。
 - 使用にあたっては製品安全データシート(MSDS)をお読み下さい。

■標準使用量

0.8kg/m²

■梱包容量

30kgセット (主剤20kg、硬化剤10kg)



本社/〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7 TEL(03)3972-4929 FAX(03)3972-4856
 新座工場/〒352-0012 埼玉県新座市畑中2丁目16番43号 TEL(048)482-6611 FAX(048)482-6610
 大阪営業所/〒544-0011 大阪市生野区田島4-5-28 TEL(06)6753-3541 FAX(06)6753-3543
 東北出張所/〒982-0003 仙台市太白区郡山谷地田東14-23 TEL(022)247-4678 FAX(022)247-4678
 広島連絡事務所/〒733-0034 広島市西区南観音7丁目12番3号 TEL(082)292-6411 FAX(082)232-4404

