

ASAHI BOND

水性エポキシ系さび止め塗装

アサヒボンド防錆プライマー

アサヒボンド防錆プライマーは、環境を配慮した水性の二液型エポキシ系さび止め塗装です。水性塗料にもかかわらず速乾性でありかつ作業性に優れ、重金属フリーの防錆顔料とアルカリ性付与の相乗効果のより、鉄筋の対し従来の溶剤性エポキシ系塗料よりも優れたさび止め効果を発揮します。

■ 特 長

1. 水性のため取扱が安全です。
2. 防錆顔料とアルカリ性付与の総合効果で鉄筋を保護します。
3. 速乾性です。

■ 用 途

露出性です。23℃で約1時間後に次工程を行なえます

■ 性 状

項 目		性 状
主成分	主 剤	エポキシ樹脂
	硬化剤	変性ポリアミドアミン、防錆顔料
外 観	主 剤	乳白色液体
	硬化剤	グレー色液体
質量配合比		主剤：硬化剤＝4：5
比 重		1.24
可使時間 (23℃)		4時間
指触乾燥 (23℃)		1時間
塗り重ね (23℃)		1時間以上

■ 使用方法

1. 鉄筋のさびをワイヤーブラシとサンドペーパーで除去してください。
2. 材料の安全衛生上の取扱いに関しては、容器のラベルまたはMSDSを参照してください。
3. 使用前に主剤の容器を振り、硬化剤はへらで十分攪拌してください。
4. 主剤：硬化剤＝4：5の質量比で十分混合してください。
5. 刷毛で鉄筋を覆うように薄く塗布してください。
6. 乾燥が遅いと思われる場合には、熱風を吹き付けると数分で指触乾燥になります。
トーチランプを使用する場合には、付近に引火性の材料がないことを必ず確認してください。

■ 荷 姿

1.8kgセット（主剤0.8kg、硬化剤1kg）



本 社 / 〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7 TEL.(03)3972-4929 FAX.(03)3972-4856
 新 座 工 場 / 〒352-0012 埼玉県新座市畑中2丁目16番43号 TEL.(048)482-6611 FAX.(048)482-6610
 大 阪 営 業 所 / 〒544-0011 大阪市生野区田島4-5-28 TEL.(06)6753-3541 FAX.(06)6753-3543
 東 北 出 張 所 / 〒982-0003 仙台市太白区郡山谷地田栗14-23 TEL.(022)247-4678 FAX.(022)247-4678
 広 島 運 送 務 所 / 〒733-0034 広島市西区南観音7丁目12番3号 TEL.(082)292-6411 FAX.(082)232-4404

