

ASAHI BOND

水性エポキシ樹脂系プライマー

アサヒボンド700P

アサヒボンド700Pは、水性エポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・付着性に優れるので、コンクリートやモルタル面に対し、ウレタン系の防水材・塗床材や、エポキシ樹脂系のパテ材・モルタル・塗床材・ライニング材等を塗布する際のプライマーとして使用します。また、水系なので換気の悪い場所でも安心して施工できます。

■ 特長

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1. 水系・無溶剤 | VOCを含まず、環境に配慮した製品です。 |
| 2. 長可使時間 | 一度混合したものが一日中使用できます。 |
| 3. 低粘度 | 低粘度なので塗布作業性が優れています。 |
| 4. 強い接着性 | 下地コンクリート及び上塗材との層間密着性に優れています。 |

■ 性状

| 品名 項目 | A液 | B液 |
|----------|--------------------|------------|
| 主成分 | エポキシ樹脂 | 変性脂肪族ポリアミン |
| 外観 | 乳白色液体 | 淡褐色液体 |
| 粘度(混合物) | 10~30 mPa·s (23°C) | |
| 密度 | 1.03 | |
| 可使時間 | 12時間 | |
| 混合比 | 主剤:硬化剤=1:1 (質量比) | |

■ 上塗り可能な状態の目安

塗布されたアサヒボンド700Pが乳白色から透明になり、指触乾燥になったことを確認後、上塗りしてください。

■ 標準塗布量

0.10～0.15kg/m² ポーラスな下地ほど塗布量は多くなります。

■ 使用上の注意

吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますので、取扱いには下記の注意事項を守ってご使用下さい。

- ・アサヒボンド700Pが誤って眼に入った場合は、大量の流水で洗浄し、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときには、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・作業終了時には手、顔を洗い、うがいして下さい。
- ・材料の付着したウエスや材料カス等の廃棄は、廃棄物処理業者に委託して下さい。海、河川、湖沼、池、下水道、公共用水域等への流入及び投棄は絶対にしないで下さい。
- ・本来の用途以外に使用しないで下さい。

■荷姿

8kg セット A液 4kg B液 4kg ポリ容器入り 段ボール梱包



本社/〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7 TEL(03)3972-4929 FAX(03)3972-4856
新座工場/〒352-0012 埼玉県新座市棚中2丁目16番43号 TEL(048)482-6611 FAX(048)482-6610